



舒泊润

舒泊润® PTFE 多功能合成润滑油 Superlube 51600

产品描述

Super Lube® PTFE 多功能合成润滑油 非气溶胶泵的开发是出于对环境的考虑，许多工业设施不允许使用气雾剂产品，这款产品满足了这些需求。

Super Lube® PTFE 多功能合成润滑油 是一种优质的合成油，含有 Synolon® (PTFE)颗粒，是工业机械和设备通用润滑油。可提供防止摩擦、磨损、生锈和腐蚀的保护。机器使用时间延长，停机时间减少，生产效率提高。

Super Lube® PTFE 多功能合成润滑油 可安全的使用在金属，塑料，木材，皮革，油漆表面和大多数橡胶。

Super Lube® PTFE 多功能合成润滑油 通过美国 NSF 认证，可与食品偶然接触。符合美国农业部(H1)的指导方针。



性能特点

不损臭氧层

无氯氟烃

减少摩擦和磨损

防止生锈和腐蚀

不会吸引灰尘

添加了 PTFE

驱除水分

绝缘

环保

生物降解

通过 Kosher 认证

通过 NSF 认证

典型应用

连杆，铰链和锁

帆布和拉链

绞车和帆轨

拖车的滚轮和脚轮

支柱轴/饰板

窗口，车库门

缝纫机，割草机

车间工具，切削油

露营者/拖车、轻便摩托推车

摩托车，雪地摩托，冰上摩托，滑雪橇

捕鱼和狩猎用具，枪支

食品加工设备

包装尺寸

型号	包装说明
51600	1 夸特

上海及川贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com



舒泊润

分析数据

指标	测试方法	结果
颜色		半透明
温度范围 连续: 间歇:		-45°F-450°F (-43°C-232°C) -50F-500°F (-45°C-260°C)
粘度 cSt@100°C cSt@40°C	ASTM D445 ASTM D445	19 127
ISO 级别	ASTM D445	150
替换 ISO 级别		150-220
替代 SAE 级齿轮油		85W
粘度指数	ASTM D2270	168
比重	ASTM D1298	0.89@60°F
倾点	ASTM D97	-30°F (-34°C) 最大限度
磅/加仑		7.4@60°F
水, PPM	ASTM D1744	35 ppm
总酸值	ASTM D974	0.04 最大限度
四球磨损载荷磨损指数: 烧结点:	ASTM D2783	21.2kg 126kg
四球极压试验磨斑直径:	ASTM D4172	0.47 mm
盐雾试验 (100 小时)	ASTM B117	通过
介电损耗	ASTM D924	12×10 ¹²
介电电阻率	ASTM D1169	1.7×10 ¹⁴
介电常数	ASTM D924	2.5
蒸发损耗, 22 小时.@212°F(100°C)	ASTM D972	<2%
氧化稳定性, 100 小时	ASTM D942 And D943	4 psi
梯姆肯摩擦磨损	ASTM D2782	40 磅
闪点:	ASTM D92	>428°F (220°C)
燃点:	ASTM D92	>572°F (300°C)
铜腐蚀 24 小时.@100°C	ASTM D130	1A
酸值:	ASTM D664	0.5mg KOH/g
生物降解:	CEC-L33-T82	50%降解率在 28-35 天 60+%降解率在 56 天

使用方法

1、擦拭待处理的区域；2、涂抹足够的油，覆盖所有接触区域；3、必要时重新涂刷

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年。

上海及川贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com