

## ArChine Arclith LTB 60

### 亚群锂基低温润滑脂

#### 概述

**ArChine Arclith LTB 60 亚群低温锂基润滑脂**是由脂肪酸锂皂稠化精制低凝点基础油，并添加多种添加剂精制而成的润滑脂。**ArChine Arclith LTB 60 亚群低温锂基润滑脂**具有良好的抗水性，机械安定性，防腐蚀性，氧化安定性及优异的低温性能。

#### 用途

**ArChine Arclith LTB 60 亚群低温锂基润滑脂**适用于汽车和各种机械设备的各类轴承及其它摩擦部位的润滑。

适用温度范围：-60~120℃。

#### 主要质量指标

| ArChine Arclith LTB 60                                                                      | 质量指标                     | 试验方法            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 工作锥入度, 0.1mm                                                                                | 265-295                  | GB/T 269        |
| 滴点, °C 不低于                                                                                  | 170                      | GB/T 4929       |
| 腐蚀 (T <sub>2</sub> 铜片, 100℃, 24h) 级                                                         | 铜片无绿色或黑色变化               | GB/T 7326<br>乙法 |
| 水淋流失量 (38℃, 1h), 级 不大于                                                                      | 10                       | SH/T 0109       |
| 蒸发量 (99℃, 22h), % 不大于                                                                       | 2.0                      | GB/T 7325       |
| 氧化安定性, 压力降, MPa 不大于<br>(99℃, 100h, 0.760MPa)                                                | 0.070                    | SH/T 0325       |
| 钢网分油 (100℃, 24h), % 不大于                                                                     | 8                        | SH/T 0324       |
| 显微镜杂质, 个 / cm <sup>3</sup><br>10 μm 以上 不大于<br>25 μm 以上 不大于<br>75 μm 以上 不大于<br>125 μm 以上 不大于 | 5000<br>3000<br>500<br>0 | SH/T 0336       |
| 相似粘度 (-40℃, 10S <sup>-1</sup> ), Pa·S 不大于                                                   | 2000                     | SH/T 0048       |

#### 注意事项

1. 选型时如有疑问，请与我公司技术部联系，可以为您制定个性化解决方案。
2. 润滑脂产品需放置于通风良好、温度适宜的室内。桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。
3. 使用时将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。如油脂内有少量渗油，可自行混和均匀后使用。

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn