

## ArChine Arcplex LEP 160

### 亚群极压复合锂基润滑脂

#### 概述

ArChine Arcplex LEP 160 亚群极压复合锂基润滑脂采用复合金属皂稠化精制矿物油，加有高效极压抗磨剂、防锈剂、抗氧剂等制成的高温长寿命润滑脂。

ArChine Arcplex LEP 160 亚群极压复合锂基润滑脂属于高品质、高性能、耐高温极压润滑脂。具有优良的高温性、高极压性、抗水性和机械安定性，以及更长的使用寿命。

#### 用途

ArChine Arcplex LEP 160 亚群极压复合锂基润滑脂适用于汽车万向节、高级轿车、大客车及载重货车轮毂轴承、联轴器、汽车底盘、水泵电机等摩擦部位的润滑。

适用温度范围：-30~160℃。

#### 主要质量指标

ArChine Arcplex LEP 160	质量指标	试验方法
工作锥入度, 0.1mm	265-295	GB/T 269
滴点, °C 不低于	260	GB/T 3498
腐蚀 (T <sub>2</sub> 铜片, 100°C, 24h)	铜片无绿色或黑色变化	GB/T 7326 乙法
水淋流失量 (38°C, 1h), % (m/m) 不大于	10	SH/T 0109
氧化安定性, 压力降, MPa 不大于 (99°C, 100h, 0.770MPa)	0.070	SH/T 0325
钢网分油 (100°C, 24h), % (m/m) 不大于	5	SH/T 0324
极压性能 (四球机法) P <sub>D</sub> , N 不小于	3089	SH/T 0202
防腐蚀性 (52°C, 48h), 级 不大于	2	GB/T 5018

#### 注意事项

1. 选型时如有疑问，请与我公司技术部联系，可以为您制定个性化解决方案。
2. 润滑脂产品需放置于通风良好、温度适宜的室内。桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。
3. 使用时将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。如油脂内有少量渗油，可自行混和均匀后使用。

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn