

## ArChine Arcsyn HTG 400

### 亚群超高温润滑脂

#### 概述

**ArChine Arcsyn HTG 400** 是由特种稠化剂稠化合成油，并加有极压抗磨、防锈、抗氧化等多种添加剂精制而成。

**ArChine Arcsyn HTG 400 亚群超高温润滑脂**具有优异的耐高温性和抗氧化性，避免在高温运行时油脂流失。

**ArChine Arcsyn HTG 400 亚群超高温润滑脂**具有优良的极压、抗磨性能和承载能力，能长效减少齿轮磨损。

**ArChine Arcsyn HTG 400 亚群超高温润滑脂**具有较强的黏附性，可克服高转速离心力，在高速时不易被甩掉。

#### 用途

**ArChine Arcsyn HTG 400 亚群超高温润滑脂**适用于高温、高速、高负荷工况条件下蜗轮、蜗杆的润滑和降噪。以及电机齿轮及轴承的润滑，如炼钢高炉电磁搅拌，炉前辊道，钢水罐吊车等部位润滑。

**ArChine Arcsyn HTG 400 亚群超高温润滑脂**适用温度范围：-40~400℃。

#### 主要质量指标

| 项目                                        | 质量指标       | 试验方法            |
|-------------------------------------------|------------|-----------------|
| 滴点，℃ 不低于                                  | 340        | GB/T3498        |
| 工作锥入度，0.1mm                               | 265-295    | GB/T 269        |
| 腐蚀（T <sub>2</sub> 铜片，100℃,24h） 级          | 铜片无绿色或黑色变化 | GB/T 7326<br>乙法 |
| 水淋流失量（38℃，1h），级 不大于                       | 5          | SH/T 0109       |
| 蒸发量（99℃，22h），% 不大于                        | 2.0        | GB/T7325        |
| 氧化安定性,压力降, MPa 不大于<br>（99℃，100h，0.760MPa） | 0.070      | SH/T 0325       |
| 四球试验，烧结负荷，N 不小于                           | 4000       | SH/T 0202       |

上海及川贸易有限公司

电话：（86）21 6482 0099

传真：（86）21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn