

BOTE Polyure 180**博特极压聚脲润滑脂****概述:**

BOTE Polyure 180 极压聚脲润滑脂采用新型脲基化合物稠化多种基础油, 并加入抗氧、抗腐蚀和抗极压等多效添加剂精制而成。

具有良好的高低温性能、抗水性能、抗氧化性能、和极压润滑性能, 具有较长的使用寿命。

用途:

适用于高温、高速及高负荷等苛刻条件下的设备润滑。如钢铁企业连铸、轧钢设备, 汽车万向节、轮毂轴承及电器, 造纸, 纺织工业中小型电机轴承, 齿轮机构, 各种滚动和滑动轴承。

适用温度范围: $-20\sim 180^{\circ}\text{C}$ 。

主要质量指标:

BOTE Polyure 180 极压聚脲润滑脂		质量指标	试验方法
工作锥入度, 0.1mm		265-295	GB/T 269
滴点, $^{\circ}\text{C}$	不低于	250	GB/T 3498
腐蚀 (T_2 铜片, 100°C , 24h)		铜片无绿色或黑色变化	GB/T 7326 乙法
水淋流失量 (38°C , 1h), % (m/m)	不大于	10	SH/T 0109
漏失量 (104°C , 6h), g	不大于	2.5	SH/T 0326
氧化安定性, 压力降, MPa (99°C , 100h, 0.770MPa)	不大于	0.070	SH/T 0325
钢网分油 (100°C , 24h), % (m/m)	不大于	5	SH/T 0324
防腐蚀性 (52°C , 48h), 级	不大于	2	GB/T 5018
蒸发度 (180°C , 1h), % (m/m)	不大于	5	SH/T 0337

注意事项:

1、选型时如有疑惑, 请与我公司技术部联系, 可以为您制定个性化解决方案。

上海及川贸易有限公司
电话: (86) 21 6482 0099
网站: www.archine.com.cn
地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965
传真: (86) 21 6451 3829
E-mail: info@archine.com.cn

2、润滑脂产品需放置于通风良好、温度适宜的室内。桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

3、使用时将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。如油脂内有少量渗油，可自行混和均匀后使用。