



## 传输流体油脂GP00H-25 (Transmission Fluid Grease GP00H-25)

### 产品描述

德国力魔Liqui Moly传输流体油脂GP00H-25是一种钠皂的传输流体油脂。由精选的原料和特殊添加剂制造而成的。这种油脂含有抗磨损的添加剂。它的特性是杰出的防腐蚀性能，用于封闭传输中指定的油脂润滑。

温度范围：-25°C -+100°C。短期高温允许到+120°C

符合以下的等级和规格：

标签根据 DIN51502 GPOOH-25  
润滑脂 DIN51826 GPOOH-25

### 技术参数

|                |               |                    |         |
|----------------|---------------|--------------------|---------|
| 外观和紧密度         | 自然色，单轴流动和伸展性能 |                    |         |
| 皂化类型           | Na            |                    |         |
| 基础油            |               |                    |         |
| 粘度+40°C        | DIN51562      | mm <sup>2</sup> /s | 220     |
| 闪点             | DIN ISO2592   | °C                 | 240     |
| 倾点             | DIN ISO3016   | °C                 | -20     |
| 下降点            | DIN ISO2176   | °C                 | 150     |
| 紧密等级           | DIN 51818     |                    | 00      |
| 渗透性            | DIN ISO2137   | 0.1mm              | 405-425 |
| 流体稳定性          | DIN ISO2137   |                    |         |
| 5000和60后的不同点   |               | 0.1mm              | <30     |
| 100000和60后的不同点 |               | 0.1mm              | <40     |
| 防腐蚀性能          |               |                    |         |
| EMCOR方法        | DIN51802      | Corr.Char.         | 0       |
| 铜条检验           | DIN51811      | Corr.Char.         | 1-100   |
| 同体异质粒子         |               |                    |         |
| 检验屏孔140u       | DIN51813      | Mg/kg              | <4      |
| 含水量            | DINISO3733    | g/100g             | <0.1    |
| 灰，氧化物          | DINEN7        | g/100g             | 1.0     |

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

网站：[www.archine.com.cn](http://www.archine.com.cn)

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965

传真：(86) 21 6451 3829

E-mail：[info@archine.com.cn](mailto:info@archine.com.cn)



## 上海及川贸易有限公司

|                    |                          |        |           |
|--------------------|--------------------------|--------|-----------|
| 齿轮装配检验             | DIN51354                 |        | 12        |
| Method<br>A/2.8/90 | 损坏强度等级<br>Spec.wt.change | Mg/kwh | <0.27     |
| 四围检测/焊接            | DIN51350 part 4          | N      | 3000/3200 |

可用包装

传输流体油脂GP00H-25

25kg  
50 kg  
80 kg

Part No. 4196  
Part No. 4196  
Part No. 4196

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

网站: [www.archine.com.cn](http://www.archine.com.cn)

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965

传真: (86) 21 6451 3829

E-mail: [info@archine.com.cn](mailto:info@archine.com.cn)