



## 传输流体油脂GP0H-25 (Transmission Fluid Grease GP0H-25)

### 产品描述

德国力魔Liqui Moly传输流体油脂GP0H-25是一种钠皂的传输流体油脂。由精选的原料和特殊添加剂制造而成的。这种油脂含有抗磨损的添加剂。它的特性是杰出的防腐蚀性能，用于封闭传输中指定的油脂润滑。

温度范围：-25°C -+100°C。短期高温允许到+120°C

符合以下的等级和规格：

标签根据 DIN51502 GP0H-25  
润滑脂 DIN51826 GP0H-25

### 技术参数

外观和连续性	自然色，半流动和伸展性能		
皂化类型	Na		
基础油			
粘度+40°C	DIN51562	mm <sup>2</sup> /s	220
闪点	DIN ISO2592	°C	240
倾点	DIN ISO3016	°C	-20
滴点	DIN ISO2176	°C	150
连续性等级	DIN 51818		0
工作针入度	DIN ISO2137	0.1mm	360-380
液化稳定性	DIN ISO2137		
区别（5,000和60DH后）		0.1mm	<30
区别（10,000和60DH后）		0.1mm	<40
防腐蚀性能			
EMCOR方法	DIN51802	Corr. Char.	0
铜条测试	DIN51811	Corr. Char.	1-100
同体异质粒子 检验屏目140u	DIN51813	Mg/kg	<4
水含量	DINISO3733	g/100g	<0.1

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

网站：[www.archine.com.cn](http://www.archine.com.cn)

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965

传真：(86) 21 6451 3829

E-mail：[info@archine.com.cn](mailto:info@archine.com.cn)



# 上海及川贸易有限公司

灰份, 氧化物	DINEN7	g/100g	1.0
Gear rig test, FZG方法	DIN51354		12
Method A/2.8/90	损坏强度等级 Spec.wt.change	Mg/kwh	<0.27
四球测试/焊压	DIN51350 part 4	N	3000/3200

可用包装

传输流体油脂GP0H-25

25kg  
50 kg  
180 kg

Part No. 4199  
Part No. 4200  
Part No. 4201

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

网站: [www.archine.com.cn](http://www.archine.com.cn)

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965

传真: (86) 21 6451 3829

E-mail: [info@archine.com.cn](mailto:info@archine.com.cn)