

蜡质腐蚀抑制剂 原色/透明 (Wax Corrosion Inhibitor)

产品描述

德国力魔Liqui Moly蜡质腐蚀抑制剂原色/透明(Wax Corrosion Inhibitor)是一种含有溶剂的涂层材料，是基于蜡，酯，树脂，溶剂和特殊抑制剂的腐蚀抑制剂。由于其卓越的蔓延性能，蜡质腐蚀抑制剂能很好的渗入到需要保护的空間（如焊缝）。干膜具有良好的粘合和防腐特性。不会轻易流出裂缝，因此主要作为保护剂，维修过程中的预防措施，车辆，建筑机器，农业的后处理。

产品特性

- 加工过程中的低薄雾
- 故障维修后的遮盖喷雾
- 出色的蔓延特性
- 杰出的防腐特性

技术参数

基础	蜡/树脂
颜色	棕色
味道	溶剂型
形态	液态
密度20°C	0.85 g/cm ³
粘度20°C	3750 mPas
固体含量	47+/- 2%
闪点	26 °C
沸点	135 °C
干燥时间	2-3小时
防腐蚀性，盐雾测试ASTM B117	多于1000小时
干燥膜的耐热	80°C -90°C
耐热性	-30°C -+90°C
处理温度	15°C -25°C
霜冻危险	无
储藏温度	5°C -25°C
储藏时间	24个月
干燥膜的耐热	80°C -90°C

应用

蜡质腐蚀抑制剂主要用于车辆基底，尤其是用于所有保护涂层的

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

网站：www.archine.com.cn

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965

传真：(86) 21 6451 3829

E-mail：info@archine.com.cn



上海及川贸易有限公司

后处理, 如PVC, PVC/蜡, 沥青/橡胶, 树脂/橡胶。

蜡质腐蚀抑制剂还能用于悬浮零部件的处理, 如车轴, 车轮悬挂物和弹簧。用蜡质腐蚀抑制剂处理能提供给这些处理步骤最适宜的防腐保护。

需要用蜡质腐蚀抑制剂处理的表面必须预先清洁和除去灰尘。表面须干燥, 干净无油脂, 无灰尘。

蜡质腐蚀抑制剂可以用UBS喷枪, Part No. 6219或压力罐喷枪, Part No.6220, 带3bar的操作压力。使用前充分摇动喷罐。该产品可以用于垂直表面。根据天气条件和涂层厚度, 2-3小时后车辆可准备驱动。最终完全干燥大约12-14小时。

注意:

不要将蜡质腐蚀抑制剂喷到机械接头, 排气装置, 催化转炉或刹车系统。

阻塞的喷枪可能引起喷罐的爆炸
必须遵循喷枪的操作指导
用完后, 用清洁剂清洗喷枪

可用包装	Rust Protection Wax	1l	Part No. 6104
	处理设备		
	-UBS 喷枪		Part No. 6219
	-压力罐喷枪		Part No. 6220

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

网站: www.archine.com.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965

传真: (86) 21 6451 3829

E-mail: info@archine.com.cn