



上海及川贸易有限公司

Walzlagerfett KP2K-20

德国力魔 Liqui Moly 滚动轴承润滑脂 KP2K-20

产品描述

德国力魔 Liqui Moly 滚动轴承润滑脂 Walzlagerfett KP2K-20 是一种高质量复合锂钙基脂。用于高温极限载荷的普通轴承和滚动轴承的润滑。该润滑脂不仅具有抗磨损抗氧化添加剂，还含有极压添加剂，使之具有高性能润滑性。此产品在高达 20% 水分情况下任然具有优秀的润滑性。温度范围：-20 °C 至 +130 °C。标签符合 DIN 51502: KP2K-20，润滑脂 DIN 51825-KP2K-20

技术参数

外观与质地		自然色、质软光滑	
皂化类型		复合锂钙基	
基础油			
黏度 40 °C	DIN 51562	mm²/s	200
闪点	DIN ISO 2592	°C	240
倾点	DIN ISO 3016	°C	-25
滴点	DIN ISO 2176	°C	182
连续性等级	DIN 51818	-	2
工作针入度	DIN ISO 2137	0.1 mm	275-295
液化稳定性	DIN ISO 2137	1mm	<10
差异	工作 5,000 后 and 60 DH		<20
差异	工作 100,000 后 and 60 DH	0.1mm	
FAG 滚动轴承润滑脂测试 FE 9 方法 A/1500/600 F50 120 °C	DIN51821	H	250
Timken 测试 43lbs 载荷下的磨损 可接受的载荷		mg lbs	<4.0 50
水性特性	DIN 51807 Part 1	-	1 - 90
防腐蚀性 EMCOR 方法	DIN 51802	Corr.char	0
铜条测试	DIN 51811	Corr.char	1-100

上海及川贸易有限公司
电话：(86) 21 6482 0099
网站：www.archine.com.cn
地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965
传真：(86) 21 6451 3829
E-mail：info@archine.com.cn



上海及川贸易有限公司

固体不相关粒子 测试筛子目数 140 μ	DIN 51813	mg/kg	< 4
水含量	DIN ISO 3733	g/100 g	<0.1
中和数, 碱性的	DIN 51809 Part 1	mgKOH/g	2.0
油分离性 7 天后、40 °C	DIN 51803	g/100 g	4.5

灰份, 氧化物	DIN EN 7	g/100 g	1.5
灰份, 硫酸盐	DIN 51803	g/100 g	3.0
Tube friction drag in the Shell-de Limon Rheometer Delivery 7mm gap width +20°C 7mm gap width -20°C Delivery 16mm gap width +20°C 1.616mm gap width -20°C	-	g/min bar/m bar/m g/min bar/m bar/m	1 10 100 2.2 3.2 5.5 9.0 24 >100 10 100 200 0.85 1.35 3.8 11.0 16.0
抗氧化性 100 小时 +99 °C 后的压 力降	DIN 51808	bar	<0.3
减压特性 20 °C 3 分钟后 10 分钟后	SEB 181-305	bar bar	2.0 1.8
流动压 -30 °C	DIN 51805	mbar	-
温度范围	-	°C	-20 ~ 130

可用包装

KP2K-20 15Kg/桶 Part No. 9421

上海及川贸易有限公司
电话: (86) 21 6482 0099
网站: www.archine.com.cn
地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965
传真: (86) 21 6451 3829
E-mail: info@archine.com.cn